IDENTIFICACIÓN PRODUCTO

Nº FICHA		MATERIAL	
REFERENCIA INFORME		PROCEDENCIA	

PROPIEDADES TÉCNICAS

ENSAYO	NORMA	CONDICIONES	
INDICE DE FLUIDEZ	UNE-EN ISO 1133-1	230ºC - 2,16 kg	
	Medida	Unidad	Desviación
Índice fluidez en masa (MFR)	6,40	g/10min	0,2
Índice de fluidez en volumen (MVR)	8,12	cm^3/10min	0,25

CENIZAS	UNE-EN ISO 3451-1		
	Medida	Unidad	Desviación estándar
Contenido en cenizas	5,00	%	0,12
Índice de fluidez en volumen (MVR)	8,12	cm^3/10min	0,25

IMPACTO	UNE-EN ISO 179-1		
	Medida	Unidad	Desviación estándar
Impacto Charpy	70	kJ/m^2 23ºC	8

TRACCIÓN	UNE-EN ISO 527-2		
	Medida	Unidad	Desviación estándar
Esfuerzo de fluencia	31,2	MPa	0,2
Deformación en el punto de fluencia	5,7	%	0,1
Resistencia	31,2	MPa	0,2
Deformación en la resistencia	5,7	%	0,1
Esfuerzo en el punto de rotura	22,9	MPa	1,7
Deformación nominal en punto	16	%	3

FOTOS